3)公券日	平成9年(1997)7月29日	

(51) Int.CL ⁴	識別記号	庁内整理番号	FΙ			
C 2 3 C 16/40		7738-4K	C 2 3 0	16/40		
B 2 3 B 27/14		9326-3C	B 2 3 I	3 27/14	A	
C 0 4 B 41/87		8924-4G	C041	3 41/87	N	
41/89		8924-4G		41/89	J	
C 2 3 C 16/30		7738-4K	C 2 3 C	16/30		
		審査請求	未請求	偏審查請求 有	(全 15 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平7-518975		(71) 出版	買人 サンドピッ	ク アクティエ	ボラーグ
(86) (22)出版日	平成7年(1995)1	月12日			ン国, エスー81	
(85)翻訳文提出日	平成8年(1996)7	月15日		ピッケン	(番地なし)	
(86)国際出願番号	PCT/SE95	/00018	(72)発明	月者 ルジュンク・	ベルイ、ビイョ	ルン
(87) 国際公開番号	WO95/194	5 7		スウェーデ	ン国, エヌ-12	2 44 エンス
(87)国際公開日	平成7年(1995)7	月20日		ケート,カ	ルステタルベー	ゲン 96
(31) 優先権主張番号	9400089-	0	(74) ft.	型人 弁理士 石	田 敬 (外2	名)
(32)優先日	1994年1月14日					
(33)優先権主張国	スウェーデン(S	E)				
(81)指定国	EP(AT, BE,	CH, DE,				
DK, ES, FR,	GB, GR, IE,	IT, LU, M				
C, NL, PT, \$	E), AU, BR, C	A, CN, J				
P, KR, PL, R	U					
			1			

(54) 【発明の名称】 酸化物被膜切削工具

(57) 【要約】

本発明にしたがい耐火物の単一層または多層を整膜した ボディーを提供し、具体的にはこの間は、旋膜ボディー の表面に関して優大力的に好ましく成長した結晶面を有 し、傾断された顕微鏡組織及び原組成物を特徴とする。 前記被膜は1層または幾層かの耐火物層を合んでなり、 少なくとも1層は、(104)力的に好ましく集合組織 化した密集級細結晶の 4人1,0,所である。発行技術に 比較して、優れた裏面性上がを入心かり来で改模され た較して、優れた裏面性上がを入心かり来で改模され た摩託性と朝性特性とモディ本発明に従う被膜工具は、 駅、頻像の機械加工に使用する場合、特に、ノジュラー 時数を機械加工に使用する場合、特に、ノジュラー 時数を機械加工にできる場合。




Fig. 1

【特許請求の範囲】

1. 少なくとも1層がアルミナである1層又は2層以上の耐火物層を少なく とも部分的に被膜したボディーであって、

前記アルミナ層がd=0, $5\sim25\mu$ mの厚さと、

- 5 μm<d<2. 5 μmに対して0. 5 μm<S<1 μm、及び
- 2. 5μ m<d<2 5μ mに対して0. 5μ m<S<4 μ m、の結晶粒径(S)を有し、目つ
- 5より大きく好ましくは2.5より大きく最も好ましくは3.0より大き い集合組織係数を有する(104)方向に集合組織化した単一相のα組織からなり、

集合組織係数が.

TC $(hk1) = I (hk1) / I_0 (hk1) \times [(1/N) \Sigma \{I (hk1) / I_0 (hk1)\}]$

(式中で

- I (h k 1) = (h k 1) 反射の測定強度
- I。 (hk1) = ASTM標準パウダーパターン回折データーの標準強度 $n = \text{計算に使用した回折数であり、使用した} (hk1) 回折が、 (012)、 (104)、 (116)、 (113)、 (024)、 (116)}、 で定義されることを特徴とする耐火物層被膜ボディー。$
- 2. 前記アルミナ層が暴露最外側層であることを特徴とする先の請求項に記載のボディー。
- 3. 前記アルミナ層がT i C x N y O x M を接触することを特徴とする先の請求項のいずれか 1 項に記載のボディー。
- 4. 前記Ti Cr Nr Ot 層が被膜の最内側層であることを特徴とする請求項 5に記載のボディー。
- 5. 前記ボディーが、超硬合金、窒化炭素系のチタニウムまたはラミックの切削工具であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載のボディー。
 - 6. 前記ボディーが、1種または2種以上のアルミニウムハロゲン化物及び

加水分解剤及び/または酸化剤を含んでいる水素キャリアーガスに高温で接触させてαアルミナ被膜を有するボディーを被膜する方法であって、

- A 1_2 O_2 の核生成前に C V D 反応器雰囲気の酸化ポテンシャルが、 H_2 O または他の酸化種の合計濃度を使用する低水準に好ましくは 5 p p m未満に保持され
 - A 12 Osの核生成は反応ガスの制御された序列化によって開始し、
- CO_2 とCOが先ず N_2 及び/または A_r r 雰囲気中の反応器に入れられ引き続き H_2 及び A_1 2C15 が入れられ、

核生成中は温度が好ましくは $950\sim1000$ であり、且つ $A1_2O_1$ の成長中は硫黄ドーパントが好ましくは H_2S を含むガスが添加される、

ことを特徴とする被膜αアルミナ被膜を有するボディーの被膜方法。

【発明の詳細な説明】

酸化物被膜切削工具

本発明はチップフォーミング機械加工の被膜切削工具に関する。

被膜切削工具のアルミナの化学蒸着(CVD)は 15年以前から工業的に実施されている。 AI_2O_1 並びに他の耐熱材料の摩耗特性は文献で広範囲に検討されている。

CVD技法は、他の金属酸化物、炭化物及び窒化物、周期律表のIVB、VB及びVIB族の遷移金属から選択された金属の被膜を生成するためにも使用されている。これらの化合物の多くは耐摩耗物または保護被膜として実際に適用されているが、ほとんどがTiC、TiND0TiC0Ti

種々の種類のA1:O3 被膜、たとえば純 κ A1:O3、 κ 及び α A1:O3の混合物及び粗い結晶粒のアルファ A1:O3を被膜した超硬合金切削工具が長年商業的に入手されてきた。A1:O3は、数種の異なる相すなわち α 5、 κ 7、 β 8 日相等に結晶する。耐摩耗物のA1:O3 被膜のC1 ひにおいて最も頻繁に生じる二つの層は熱力学的に安定な六方晶アルファ層及び煙安定 κ 4 用である。

一般に、κ層は0.5~2.0μm範囲の結晶粒径を有する微細結晶粒であり、かつ柱状晶の被膜形態を頻繁に示す。さらに、κΑΙ:O:被膜は結晶学的欠陥がなく目つミクロ孔またはポイドが存在しない。

 α A 1_{z} O_z は蒸着条件に依存する $1\sim 6$ μ mの粗い結晶粒径を有する。この場合、多孔性と結晶学的欠陥とがしばしば生じる。

耐摩耗物をさらに増すために酸化物を有する被膜超鋼合金切削工具の実施が、例えば再発行米国特許第29,420号及び米国特許第4,399,168号、第4,018,631号、第4,490,191号及び第4,463,033号に立証されるようにそれ自体は知られている。これらの特許は酸化物被膜ボディーを開示し、例えばTiC被膜超硬合金の前処理が次に蒸着される酸化物層の密着性を強めるにいかに困難であるかを開示する。アルミナ被覆ボディーがさらに米国特許第3,736,107号、第5,071,696号及び第5,137,774号に開示され、A1:03層は α 5年代本の組合せを含んでなる

米国特許第4,619,866号は、ドーパント(dopant)の影響の下で、たとえば、 $0.01\sim0.2$ %の濃度範囲、 $1000\sim1050$ COCVD 蒸着温度で硫化水素(H:S)の作用のもとで金属ハロゲン化物の加水分解反応を利用することにより、最初に成長する $A1:O_1$ 層の生成方法を記載する。これらの処理条件の下で、実質的に二つの $A1:O_1$ $Oaccapa \alpha$ Coccapa Cocc

を有する被膜を生じる。

スウェーデン特許願書 9 1 0 1 9 5 3 - 9 は微細粒化 κ アルミナ被膜の成長方 法を開示する。

スウェーデン特許出願第9203852-0号において、微細結晶した(01 2)集合組織の α Al₂O₃被膜を得るための方法が開示さいる。超硬合金工具に付加されたこの特別なAl₂O₃被膜が、鋳鉄の機械加工に対して特に有効であることが明らかになった。

スウェーデン特許出願第9304283-6号に、少なくとも1層が(110)方向の集合組織の α Al $_1$ O $_2$ 層である1層また2層以上の耐火物層でなる被膜を有するボディーが開示されている。このアルミナ層は実質的に冷却クラックを含まず且つ2~8 μ mの長さと1~10の長さ/幅の比を有する板状の結晶粒でなる。

本発明の目的は、硬質基材上にまたは好ましくは上記TiCxNrOz被膜上に

- 、A1₁O₃層の上記性質が安定であるような適切な核生成と成長条件を使用して 、望ましい顕微鏡組織と結晶学的集合組織を有する多形αの単一相A1₂O₄層
- を少なくとも1層設けることを目的とする。

さらに本発明は、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及びモジュラー鋳鉄に対して切削性 能を改良したアルミナ被膜切削工具植刃を提供することを目的とする。

図1は、本発明にしたがう典型的なA1:0,被膜の倍率1000Xの走査型電子顕微鏡(SEM)の表面観察顕微鏡組織を示す。

本発明にしたがい耐摩耗物の被膜が蒸着されている超硬合金ボディーを含んで なる切削工具を提供する。被膜は1種または2種以上の耐火物層を含んでなり少 なくとも1層が密集した微細結晶化好ま

しくは集合組織化した多形態 αのA 12 O3である。

本発明にしたがう被膜切削工具は、鋼または鋳鉄を機械加工するに使用する場合、特に表面が湿式吹き付け加工によりさらに滑らかにされたとき、先行技術の 工具に比較して改良された摩耗件及び靭件特件を示す。

- 0. $5 \mu m < d < 2$. $5 \mu m に対して 0$. $5 \mu m < S < 1 \mu m$ 、及び

微細結晶した顕微鏡組織は狭い結晶粒分布を含む。最も多くは A 12 O3 結晶粒

の80%が平均結晶粒径の±50%の結晶粒径を有する。

A 1 2 O 1 被機の結晶粒径は倍率5000XのSEMの上面組織写真から決定した。任意の方向に3本の直線を引き、その線に沿う粒界間の平均距離を粒径の測定とする。

本発明にしたがう A 1: O: 層は、X線回折 (XRD) によって決定される (1 0 4) 方向の好ましい結晶成長方位を有する。集合

組織係数TCは次式で定義される。すなわち、

TC
$$(hk1) = I (hk1) / I_0 (hk1) \times [(1/N) \Sigma \{I (hk1) / I_0 (hk1) \}]^{-1}$$

式中で

I (hk1) = (hk1) 反射の測定強度

 I_{0} (h k 1) = A S T M標準パウダーパターン回折データーの標準強度 <math>n = 計算に使用した回折数であり、使用した(h k 1)回折が、(0 1 2)、(10 4)、(1 1 0)、(1 1 3)、(0 2 4)、(1 1 6)である。

本発明にしたがい(104)結晶面の組のTCは、1.5より大きく好ましくは2.5より大きく及び最も好ましくは3.0より大きい。

本発明にしたがう被膜ボディーは、0.25mmの測定長さに渡って0.3μm未満の耐火物被膜の表面荒さ(Ra)によってさらに特徴付けられる。

本発明にしたがう集合組織のA 1 $_2$ $_2$ $_3$ 被擬は、A 1 $_2$ $_3$ $_4$ の核生成以前のC V D 反応器の雰囲気酸化ポテンシャルの注意深い制御によって得られる。 $_{11}$ $_{12}$ ひまた は他の酸化種の総濃度水準は好ましく $_{13}$ $_{14}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{16}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{16}$ $_{15}$

必要な集合組織及び被膜形態が得られるかどうかを決定すること、及び本明細書 にしたがう核生成条件と蒸着条件とを修正すること、必要であるならば、集合組 織の量及び被膜形態を達成することは当業者の理解範囲内にある

実施例 1

A) 6.5%のCo、8.5%の立方晶炭化物及び残余WCの組成の超硬合金切削権列が、5.5 μ mの厚さのTiCNで被膜された。その後の処理段階において同一被膜期間中に、6 μ m厚さの α Al $_{2}O_{3}$ 層が蒸着された。核生成以前に水素キャリアーガスの酸素ポテンシャアル、すなわち水蒸気濃度は5 μ mの低水準に実質的に調整された(米国特許第5,071,696号も参照)。Nz、 CO_{2} 及びCOを含んでなる水素を含まない反応ガス混合物がまずCVD反応器に導入された。この反応ガスは所定の順に連続して添加された。この後に、 CO_{2} 以び CO_{3} 以び CO_{3} 以前に CO_{3} 以前 $CO_{$

Al₂O₃蒸着工程中のガス混合物と他の処理条件は次の通りである。

	工程	1	2
	CO:	4 %	4 %
	A 1 C 1	s 4 %	4 %
	CO	2 %	_
	H ₂ S	- '	0.2%
	HC1	1 %	4 %
	Н 2	残余	残余
Æ	カ	55ミリバール	100ミリバール
温	度	1 0 0 0 °C	1 0 0 0 °C
期	間	1 時間	7.5時間

XRD分析が、Al₂O₃被膜の単一α相中の(104)面の集合組織係数TC(104)が3.2を示した。

SEMの研究は微細に結晶した 6 μ m厚さの A 1_2 O₂ 被膜を示し、 2. $1~\mu$ m の平均結晶粒径を有した。

- B) A 1_2 O₃ 工程が被膜中に粗い α と微網な κ A 1_2 O₃ 結晶粒の混合物を得る先行技法にしたがって実行したことを除き、A) の超硬合金基材が、A) に示すような TiCN (5.5 μ m) 及びA 1_2 O₃ (6 μ m) で被膜された。
- A)とB)の切削植刃は全て150メッシュの $A1_2O_3$ 粉末で湿式吹き付け加工がされ、被膜表面を潜らかにした。

切削補刃はその後ノジュラー鋳鉄(AISI60-40-18、DING40)の正面削り作業中のエッジラインとすくい面刺離とに関して試験がされた。機械加工された加工部片の形状は、切削エッジが各回転中に2回中断されるようにした。

切削データー

速度= 150 m/分

切削深さ=2,0mm、及び

送り=0.1mm/回転

この植刃は加工部片の正面に渡って一切断した。

その結果を、剥離が起こる切断に係わるエッジラインのパーセンテージ、並び にすくい面と加工部片の切粉の間の総接触領域に関す

る剥離を被るすくい面領域のパーセンテージとして以下の表に示す。

剝離 (%)

エッジライン すくい面

A)単一相/集合組織

5 6 (回転当たりの数)

α A 1 2 O 2

B) α + κ A 1 + O * 9 0 8

実施例2

A)とB)の切削植刃は合金鋼(AISI 1518、W-no.1,05 80)の正面削り作業中のエッジライン剥離に関しても試験がされた。機械加工された加工部片の形状は、切削エッジが各回転中に3回中断されるようにした。 切削データー

速度=130~220m/分

切削深さ=2. mm、及び

送り=0.2mm/回転

この植刃は加工部片の正面に渡って一切断した。

その結果を、剥離が起こる切断のエッジラインのパーセンテージとして以下の

表に示す。

剝離 (%)

エッジライン

A) 単一相/集合組織 α A I 2 O 2

B) $\alpha + \kappa A 1 + O_3$ 28

[図1]




Fig. 1

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	r	international app	lication No.
			PCT/SE 95/00	0018
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER			
IPC6:	C23C 16/40, C23C 16/30, B23B 27/14 to International Patent Classification (IPC) or to both no	ational classification an	i IPC	
	OS SEARCHED			
Minimum d	focumentation rearched (classification system followed by	y classification symbols)	1
	223C, B23B			
	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such does	ments are included in	the fields searched
	I,NO classes as above			
Electronic d	tala base consulted during the international search (name	of data base and, who	re practicable, scard	terms and)
C. DOCL	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap-	propriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
P,X	EP, A1, 0603144 (SANDVIK AKTIEBO (22.06.94), claims 1,3-7, a	LAG), 22 June bstract	1994	1-5
P,Y	claim 8			6
Y	EP, A1, 0523021 (SANDVIK AKTIEBO 13 January 1993 (13.01.93), line 12 - line 23; page 4, 1 claims 7,8, abstract	page 3,	24,	6
A	claims 2,3,5,6			2-5
X Furth	or documents are listed in the continuation of Bo	ъ.	atent family anne	
"A" ducum	essegories of cited documents; not defining the prosent state of the art which is not considered I particular relevances			restional filing date or priority rations but cited to understand sevention
"E" setier d	ocument but published on or after the intermetional filing date any which may throw doubts on priority claim(s) or which as combine the publication date of another claims or other	"X" document of p considered no- step when the	uticular relevance the el ar cannot be consid- forument is taken alon	claimed inventor cannot be red to involve an inventive
O. qocume	not referring to an eral disclosure, see, extended or other	"Y" document of p considered to combined with	articular relevance: the	cialmet inventor cannot be when the document is a document, but combination
"P" docume the prior	my published prior to the international filing date but later them wity date claimed		ib a person tenter at the ober of the same parest	
	e actual completion of the international search	Date of mailing of 0 3 -05		search report
11 Apri	3 1995 mailing address of the ISA/	Authorized officer		
Swedish :	Patent Office			
Box 5055,	S-102 42 STOCKHOLM No. + 46 8 666 02 86	Ingrid Grund Telephone No.	felt + 46 8 782 25 00	
erm PCT/IS	A/210 (second street) (July 1992)			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/SE 95/00018

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No
٨	EP, A1, 0403461 (SANDVIK AKTIEBOLAG), 19 December 1990 (19.12.90), page 2, line 21 - line 25, claims 4,5, abstract	1-6
	***************************************	1
1		
-		
İ		
- 1		1
- 1		
1		
- 1	•	
- 1		
		i
1		
- 1		
1		1

		potent family members	25/02	/95	PCT/SE	95/00018
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
P-A1-	0603144	22/06/94	NONE			
P-A1-	0523021	13/01/93	CA-A- JP-A-		2160 0620	26/12/92 07/09/93
P-A1-	0403461	19/12/90	CA-A- JP-A- SE-B,C- SE-A- US-A-	315 46 890	9077 0364 4818 2179 1696	16/12/90 26/06/91 17/06/91 17/12/90 10/12/91

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

フロントページの続き

```
【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第4区分
【発行日】平成14年4月23日(2002, 4, 23)
[公表番号] 特表平9-507528
【公表日】平成9年7月29日(1997.7.29)
【年通号数】
【出願番号】特願平7-518975
【国際特許分額第7版】
  C23C 16/40
  B23B 27/14
 CO4B 41/87
       41/89
 0230 16/30
 C308 29/20
[FI]
 C23C 16/40
 B23B 27/14
 CO4B 41/87
                   N
       41/89
                   1
 C23C 16/30
 C30R 29/20
                 ***
                                                                       技术の会団
                                                        1. 少なくとも1個がアルミナである1男人は2根以このが大歓迎を少なくと
                                                       も移分的に被抗したボディーであって、
                             平成13年。1月1年日
                                                        対記アルミナ展が4-0、5~25 pmの原と<u>(4)</u>と、
                                                        0. 5 pm < f < 2. 5 pm (3 LTO, 5 pm < 5 < 1 pm, 200
  等的疗象官 及 月 封 进 段
                                                       2. Symくiくままymit対して0. SymくSく4.xm. の状态批型 (S
  1. 160.084
     不成7年中下税票C18975号
                                                       1. 日本東大きい名合理教師家 <u>(TC)</u> を有する (104) 方向に塩合程節化
  2、独立をする音
                                                       した年、初の山路株からなり、
                                                       SOUTHWE.
                                                       TC (hki) = ( (hk1) / (a (hk1) ×
     名称 サンドビック アクティエボラーグ
                                                               ((1/N) E (( (hk1) /L (hk1) ); 1
  3. 代 思 人
     住所 〒165-9423 東京新物販売ノ州三7 8 5 参1 号 カノ州記録ビル
                                                       1 (hk1) ~ (hk1) 反射の根定性変
                                                       「。(b k i) =4.5 TM世帯パンダーバターン何をデーターの存用後度
        而如何就作本表所 · 628 03-5470-3600
                                                        a=IF界に使用した回転改であり、使用した(6ki) ボゲが、(018)、
    兵者 才領土 (7781) 石 田 田
                                                       (104), (110), (113), (024), (116),
  4. MICHARIS
                                                       でを載されることを特徴とする耐火物理を構成がディー。
     経来の筋悪
                                                       2. 背配アルミナ雑が暴露点外側指であることを特徴とする歴史復生に起放の
  5. 被其大衆者首先
                                                       3. ボジアルミナボダTLC, N, O, 成 : 接続することを特殊とする場合は1.
    28-9 mer x
  s. MECHE
                                                      またはまに記載のボディー。
    Methodist sessional natural A
                                                       4、 解定す : G_{\epsilon}N_{\epsilon}O_{\epsilon} 物の対象の最終的なであることを物理とする様本項\underline{\bullet}
                                                      EBBOKTA-
  7 一治行者既の出版
```

おのボディー.

5. 南定ボディーが、程表含金、強砂病素系のチタッウム<u>及びセ</u>ラミックのい が止かり様内は同工具であることを特徴とする協会等1~4のいずれかり相に配

6. 前記ボディーか、1億または2種収上のアルミニウムへコゲンを他、及び 拡大分解反と副化剤との少なくとも1種を含んでいる水準キャラアーガスに高値

MRONE

18

で映現され、アルドリ報告をからのパー一会様から力かでかって、 A.1,0,0 他性を他に行政計画が認識がある。 は、日本の他性をは、日本の他に対して、日本の性の情報がある。 A.1,0,0 他性性は近郊が不知様を配子的によって、地域と のくらなの生。所では、上のような一点をは、日本のは、 のらない。またり、100 でしている。」 ころ A.5,0 元成年の出版と があった。このようによって、日本の性の主義がある。 では、日本の性がある。 とからないまたが、日本のは、日本の性の主義がある。 とは、日本の性がある。 とは、日本の性がなる。 とは、日本の性

```
【発行日】平成14年4月23日(2002, 4, 23)
【公表番号】特表平9-507528
【公表日】平成9年7月29日(1997, 7, 29)
【年诵号数】
【出願番号】特願平7-518975
【国際特許分類第7版】
 C23C 16/40
 B23B 27/14
 CO4B 41/87
      41/89
 C23C 16/30
 C30B 29/20
[FI]
 C23C 16/40
 B23B 27/14
                  A
 CO4B 41/87
                   N
       41/89
                  1
 C23C 16/3D
 C30B 29/20
                 可放射产业
                                                                      M-hankers.
                                                       1、少なくとも1届がアルミナである1月×は2冊以上の付入を基ケッなくと
                                                      も終り的に被除したボディーであって、
                             ₽#13#11月 | 14 a
                                                      対記アルスナ環がも=0、5~25 pmの第8<u>(4)</u>と、
                                                      0. Sameded, Samester, to, Samedelian, Bri
  SER NA TATMP
                                                      2. Bam<1<25 pmに対してる. 3 pm<3<4 pm. の雑毒軟径 (5
                                                     1 841, 20
  1. 10000-6
     米式丁学時2年報第5189758
                                                      1. E \pm 9 \pm 8 い 成合紅 保証款 (TC) を有する (<math>\pm 0.4) 方向に集合組織化
                                                      した単一松の山麓株からなり、
  2. MESTS#
                                                      集会被執行股外。
                                                      TC (hk1) -1 (hk1) / [a (hk1) ×
     4系 サンドビック アクティスボラータ
                                                              TOZNOR HORBOZI, ORBITS!
                                                      1 (hk1) ~ (hk1) 反射の勘定性度
     住所 〒105-8403 東京和特区北ノ州五丁85番1号 北ノ門に長ビル
       WAR THE REAL WAY WAS 03-5410-3500
                                                      「、(h k |) =487に選挙パケターパターン開設テーターの提供後度
   166 才班士 (? 7 6 1) 石 日 日 日 (日)
                                                      n=計算に使用した回転後であり、使用した (b k l) 五字が、 (0 l 2) 、
                                                      (104), (110), (110), (024), (116),
 4、 被上的数件包含
                                                      で定義されることを特徴とする最大電産を挟ぶディー。
```

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

様表の数例 5. 補正可能項目を

MADEE

1. 当計算数の計算 終末の報题

 場合の内容 特殊の期間とお願い値の他にする。

18

#94-

または2にTO他のボディー。

に世帯のギディー。

storet -

2. 共和アルミナ階や基準品外側隔であることを特徴とする逆去仮上に記載の

3. 対象アルミナ製がTiC-N-O-感に物物することを特別とする無限単1

4、共配で:CyN,Os旅が破壊の最終報告であることを特定とする連択状態

5. 前型ボディーが、尼更合金、直を指す系のアクニウス<u>及びセ</u>ラミックの2. プルか1系のUMIC具であることを発揮とする技术を1~4のいずのか1 年に足

6、施記ボディーが、1項または2項以上のアルネニウムハロがンを他、及び 放大分類第上版化剤との少なくこと、1種を含んでいる水率キャリアーガスに高温 で開始までは、かくは現場のようなディーを開発でも当せたかで 人も1,0,00年の近年にで改進が高年書類が創せるウレントルド、現のま 上班の保証が対象を見ずても延生が多くります。と同様に対象した 人は1,0,00年に対象しませたが最大に対象します。 人は1,0,00年に対象しまなが、自然と呼吸であるであれた。 にあると考慮しまなが、1,01月に入れられ 、 の場合では「大学生」と1,00年である。、3,004月、0,7点料のに最終ア ープン・大学上に対象を見むがメイトを開始される。